

## Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 19/08/2022

Clave: PSC-FACH12RROJO-02


### FACHALETA RUSTICA (12)

*Fachaletas de Barro Natural*

Tipo de pieza: Revestimiento

Revestimientos que se adaptan a cualquier espacio, garantizando finos acabados en pisos, muros, techos, columnas, fachadas.

#### COLORES



Piezas en acabado Liso y Rustico; consulte disponibilidad con su asesor comercial

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de

Productos PROBARRO S.A de C.V. [www.probarro.com.mx](http://www.probarro.com.mx)

-De acuerdo a la norma NMX-C-404-ONNCE -VIGENTE, todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con las especificaciones requeridas.

-El Valor RTs se compone del sustrato base (pieza+mortero), puede incluir acabado interior y exterior.

-El valor Gm y Em se calculan según la fórmula de las NTCM – vigente.

-Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos de ladrillo caravista "natural" se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.

-Para mayor información consulte al departamento técnico.

Tel: (55) 5365 2382

[ventas@probarro.com.mx](mailto:ventas@probarro.com.mx)

[probarro.com.mx](http://probarro.com.mx)

#### DIMENSIONES REALES (cm)

11.6	1.4	24.0
alto	Espesor	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		

#### CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Espesor de pieza	1.40	cm
Pzas/m2 a Hueso	35.92	Pzas
Pzas/m2 con junta 1 cm	31.75	Pzas
Peso/pieza	0.60	kg

#### INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / caja	30	pzas
Cajas / pallet	40	cajas
pzas/Pallet	1200	Pzas
Rendimiento / Caja	1.00	m <sup>2</sup>
Rendimiento / Pallet	40.00	m <sup>2</sup>
Peso caja	18.00	kg
Peso pallet	720.00	kg

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple ( $\bar{f}_p$ )	200.00	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f'm)	-	kg/cm <sup>2</sup>
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V'm)	-	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	-	kg/cm <sup>2</sup>
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	-	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RTp)	0.1338	m <sup>2</sup> x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RTs)	-	m <sup>2</sup> x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	-	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	-	dBa

\*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC

Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020

Aislamiento acústico calculado según la Norma NBE-CA-88

Página 1 de 1

