

Planta

Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 29/08/2022

Clave: PSC-VIN0612RNATU-02

VINTEX NATURAL 6/12

Tabique Hueco industrializado de alta resistencia

Tipo de pieza: Hueca

La pieza HUECA del sistema, su diseño permite al desarrollador ocultar la presencia de estructuras e instalaciones. Por su color en masa y textura es ideal en interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseño es ideal para la expresión final de cada proyecto.




ACABADOS



Clave: VIN0612RNATU

Clave: VIN0612NATU



Cotas mm

Medidas Nominales

-Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Productos PROBARRO S.A de C.V. www.probarro.com.mx

-De acuerdo a la norma NMX-C-404-ONNCCCE -VIGENTE, todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con las especificaciones requeridas.

-El Valor RTs se compone del sustrato base (pieza+mortero), puede incluir acabado interior y exterior.

-El valor Gm y Em se calculan según la fórmula de las NTCM – vigente.

-Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.

-La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.

-Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.

-Para la limpieza final de muros hechos de ladrillo caravista "natural" se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.

-Para mayor información consulte al departamento técnico.

Tel: (55) 5365 2382

ventas@probarro.com.mx

probarro.com.mx

DIMENSIONES REALES (cm)		
6.0	12.0	24.0
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		
ESPESOR DE PAREDES Y AREA NETA		
20.0	15.0	54.93%
Exteriores (mm)	Interiores (mm)	Área Neta %
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m2	57.14	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Consumo de mortero	13.84	Lt/m ²
W solo con mortero	127.59	kg/m ²
W Castillos Ahogado	134.95	kg/m ²
W Castillos Exteriores	150.85	kg/m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet / rustico	436	pzas
Peso Pallet	741.20	kg
Rendimiento Pallet	7.63	m ²
CARACTERISTICAS TECNICAS		
* Resistencia Promedio Compresión Simple (\bar{f}_p)	120.00	kg/cm ²
* Resistencia Compresión de la Mampostería (f_m)	40.00	kg/cm ²
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes ($V'm$)	3.00	kg/cm ²
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (E_m)	24000	kg/cm ²
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (G_m)	4800	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RT_p)	0.6039	m ² x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RT_s)	0.7459	m ² x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Ahogado	40.36	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Castillo Exterior	41.02	dBa
*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC		
Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020		
Aislamiento acústico calculado según la Norma NBE-CA-88		
Cumple con los requerimientos de la NMX-C-404		SCH-006-001/

